

# MANUAL TÉCNICO

# ZAPI TOP



## Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível

**ZAPI TOP** é um revestimento impermeabilizante, semi-flexível, bi-componente (A+B), à base de cimentos especiais, aditivos minerais e resina acrílica, de excelentes características impermeabilizantes, ótima aderência e excepcional resistência mecânica.

### PROPRIEDADES:

Por tratar-se de um produto semi-flexível, **ZAPI TOP** é indicado para impermeabilização de pisos e paredes de “áreas frias” (banheiros e cozinhas), caixas d’água, reservatórios, poços de elevadores, cortinas, baldrames, muros de arrimo, pisos em contato com o solo, umidade ascendente em rodapés e paredes internas e externas, estruturas sujeitas à infiltração do lençol freático, piscinas.etc.

**ZAPI TOP** confere as seguintes vantagens:

- Produto de fácil aplicação, com trincha, vassoura de pêlo, rolo de pintura ou desempenadeira metálica, dependendo da forma de aplicação;
- Não altera a potabilidade da água, sendo atóxico e inodoro;
- Quando aplicado sobre superfície de concreto, alvenaria ou argamassa, confere excelente aderência sem necessidade de chapisco, primer, etc;
- Acompanha as movimentações normais da estrutura;
- Resiste a altas pressões hidrostáticas, tanto positivas quanto negativas.
- Resistente a batida de chuva.

### COMPOSIÇÃO:

Componente A: Cimentos especiais e aditivos minerais.

Componente B: Resina acrílica e aditivos.

### APLICAÇÃO:

#### PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE:

O substrato deverá apresentar-se limpo, sem partes soltas ou desagregadas, nata de cimento, óleos, desmoldantes, pontas de ferro, restos de madeira, etc. Caso necessário, recomenda-se à lavagem da estrutura com escova de aço e água ou jato d’água de alta pressão. Executar o reparo em ninhos ou falhas de concretagem com argamassa de cimento e areia média, traço 1:3 em volume, com **ZAPI ADECRIL** diluído na proporção de 1:2 em volume (**ZAPI ADECRIL**:água de amassamento) aguardar no mínimo 24 horas para aplicação do **ZAPI TOP**.

#### PREPARAÇÃO DO MATERIAL:

Adicionar o componente A (pó) aos poucos ao componente B (líquido) e misturar mecanicamente por 3 minutos ou manualmente por 5 minutos, dissolvendo possíveis grumos que possam se formar, obtendo-se uma mistura homogênea. Logo após a mistura dos dois componentes A+B, o tempo de utilização não deve ultrapassar o período de 40 minutos, na temperatura ambiente. Passando este período não recomendamos sua utilização. A proporção da mistura é variável de acordo com a forma de aplicação.

#### FORMA DE APLICAÇÃO:

A superfície a ser impermeabilizada com **ZAPI TOP** deverá estar previamente umedecida, mas não encharcada. Aplicar as “demãos” em sentido cruzado, conforme a necessidade do serviço, em camadas uniformes, com intervalo de 2 a 6 horas entre “demãos”, dependendo da temperatura ambiente. Em regiões como ao redor de ralos, juntas de concretagem e meia-canais, reforçar o revestimento com incorporação de uma tela de poliéster (TELAMAX), logo após a primeira “demão”. Aguardar a cura do produto por três dias antes de encher o reservatório. Em áreas abertas ou sob incidência solar, promover a hidratação do **ZAPI TOP** no mínimo por 72 horas molhando a superfície. Misturar constantemente o produto durante a aplicação.

#### PINTURA (TRAÇO EM PESO):

Uma parte de componente B (líquido), para 3,8 partes do componente A (pó), aproximadamente. Aplicação com trincha, vassoura de pêlo ou escova.

#### REVESTIMENTO (TRAÇO EM PESO):

Uma parte do componente B (líquido), para 4 partes do componente A (pó) aproximadamente. Aplicação com desempenadeira ou rolo. Aplicar inicialmente 1 “demão” com trincha, utilizando o traço de pintura, antes da aplicação com desempenadeira.

# MANUAL TÉCNICO

# ZAPI TOP



## Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível

### CONSUMO:

Umidade de solo ou água de percolação: 2kg/m<sup>2</sup> em 2 “demãos”.

Pressão hidrostática positiva e negativa: 4 a 5kg /m<sup>2</sup> em 3 a 4 “demãos”

### ARMAZENAMENTO:

Armazenar o produto em local coberto, fresco, seco e ventilado, fora do alcance de crianças e animais e longe de fontes de calor; nas embalagens originais e fechadas.

### INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA:


**ZAPI TOP** não é tóxico, não é inflamável, não é corrosivo, podendo ser manuseado normalmente com auxílio de EPI's adequados. Durante a utilização do produto, mantenha o ambiente arejado. Em casos de contato com os olhos ou mucosas, lavar com água limpa em abundância durante pelo menos 15 minutos. Em caso de contato com a pele, lavar com bastante água e sabão durante pelo menos 15 minutos. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e procurar auxílio médico imediatamente. Não reutilizar a embalagem.

### VALIDADE:

Produto válido por 9 meses, a partir da data de fabricação, desde que armazenado adequadamente.

### EMBALAGENS:

Caixa de 18 kg.



Comercializado por:

**ZAPI**  
IMPERMEABILIZANTES

(34) 3291-2500

Matriz: Rua Ceará, 1652 - B. Umuarama

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0001-08

Filial: Av. João Naves de Ávila, 3737 - B. Sta Mônica

Uberlândia-MG CNPJ: 71.222.889/0002-80

Fabricado por CNPJ: 02.595.494/0001-05

Químico Responsável: CRQ 13100621